

دستگاه تعیین ضریب تراکم بتن

Compacting Factor Apparatus

BS 1881: 103

BS 5075

ضریب تراکم بتن توسط نسبت چگالی واقعی به چگالی بتن که کاملاً متراکم شده به دست می‌آید. کاربرد این آزمایش برای بتن‌های با حداکثر اندازه سنگدانه‌ای تا 40mm و عموماً در جاده سازی و تولید بتن پیش ساخته می‌باشد. این دستگاه از دو ظرف تخلیه که به شکل مخروط ناقص می‌باشند و یک ظرف استوانه‌ای تشکیل شده است. قیف‌ها مجهز به دریچه‌ای با عملکرد سریع جهت ریزش بتن به قیف پائینی می‌باشند. بدنه دستگاه با پوشش رنگی مقاوم به منظور جلوگیری از خوردگی سیمن است. میله کوبه به صورت جداگانه سفارش و تحویل می‌شود.



CO 207

Model	CO 207
Description	Concrete Compacting Factor
Dim.L×W×H	240×400×127mm
Weight	45kg